


SEI-FILM PRINT PE / PEM XXX Eco

Produktstruktur



HD Polyethylenfolie

weiße papierähnliche Oberfläche

unbeschichtet

beidseitig vorbehandelt

Produktinformation

Qualität	PE 110 Eco	PE 150 Eco	PE 200 Eco	PE 250 Eco	PE 300 Eco
Gesamtgewicht	116 g/m ²	154 g/m ²	204 g/m ²	254 g/m ²	310 g/m ²
Dicke	110 µ	150 µ	200 µ	250 µ	300 µ

Qualität	PEM 100 Eco	PEM 150 Eco	PEM 200 Eco	PEM 250 Eco	PEM 300 Eco
Gesamtgewicht	110 g/m ²	164 g/m ²	217 g/m ²	268 g/m ²	320 g/m ²
Dicke	100 µ	150 µ	200 µ	250 µ	300 µ

Weitere Dicken auf Anfrage

- weiß opake HDPE-Folie (PE)
- weiß opake HDPE-Folie mit papierähnlicher Oberfläche (PEM)
- reißfest
- optimal bedruckbar im Thermo-Transfer Druck (Harz, Wachs und Wachs/Harz TT Bänder)
- in allen bekannten Druckverfahren bedruckbar – **kein Laserdruck**
- speziellen Foliendruckfarben für nicht aufnehmende Oberflächen notwendig
Bei UV-Farben – Vernetzungstemperatur mit Temperaturbeständigkeit der Folie abgleichen
- Verbesserung der UV-Stabilität und Wetterbeständigkeit durch zusätzliche UV-Stabilisatoren möglich

Lagerung in Originalverpackung bei 18-25 °C und bei 40-60% relativer Feuchtigkeit